

Verwendungsbereich:

Hochlochziegel für nichttragende Zwischenwände

Vorteile:

- ◆ erhöhte Belastbarkeit des Ziegels
- ◆ zeitsparendes Aufmauern durch doppelte N + F
- ◆ geringer Mörtelbedarf durch N + F
- ◆ ausgezeichnete Putzhaftung
- ◆ für Naßräume und Keller geeignet
- ◆ baubiologisch einwandfrei



technische Daten:

Abmessungen b x l x h cm:	12 x 50 x 23,8
Wandstärke cm:	12
Gewicht ca. kg/Stk:	12
Bedarf Stk/m ² :	8
Mörtelbedarf ca. l/m ² :	6
Berechnungsgewicht: (ohne Verputz kg/m ²)	100
Wärmedurchgangskoeffizient U [W/m ² K] unverputzt	1,89
λ _R [W/mK] :	0,194
Wärmedurchlasswiderstand: R [m ² K/W]	0,70
bewertetes Schalldämmmaß: (beidseitig 2 x 1 cm Gipsputz)	R _w 42 dB
Brandwiderstandsklasse: unverputzt (verschossen)	E90/EI 60
einseitig verputzt (1,5 cm)	E180/EI 90
beidseitig verputzt	E180/EI 120

Kalkulation

Arbeitszeit ca. 0,65 Std./m² (ohne Verputz)

Ausschreibungstext:

Zwischenwände 12 cm Ziegel.
Zwischenwände mit keramischen
Hochlochzwischenwandsteinen, Format
12/50/23,8 mit doppelter Nut und Feder in der
Stoßfuge, die Lagerfuge mit KZM Mörtel
vermauert (Mörtelgruppe M3 nach ÖNORM B
3341)

Angebotenes Erzeugnis:
Martin Pichler, Aschach oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis:
LO S
SO S
.....m² EP S S.....

Lieferform:

Die PIA 12 werden foliert und auf
Werkspaletten geliefert.

Stk./Pal.: 80
Gewicht/Pal. ca. kg: 960

Änderungen bleiben dem technischen Fortschritt
vorbehalten. Aktuelle Daten senden wir Ihnen
gerne zu.

Für weitere technische Informationen zu diesem
und anderen Produkten stehen wir Ihnen gerne
unter der Nummer 07273/6405-0 zur Verfügung.

Stand: 21. März 2011