PIAplan 25/45 VZ

Verwendungsbereich:

Planziegel HLZ für tragende Innen- und Außenwände.

Vorteile:

- Multifunktion: Arbeitszeit-Minus und Schallschutz+Plus
- Verbesserter Wärmeschutz
- leichte und schnelle Verarbeitung durch Nut- und Federausbildung
- leichte und schnelle Verarbeitung
- ausgezeichnete Putzhaftung
- baubiologisch einwandfrei

technische Daten:

Abmessungen b x l x h cm:	25 x 45 x 24,9
Wandstärke cm:	25
Gewicht ca. kg/Stk:	19,10
Bedarf Stk/m²:	8,8
Bedarf Dünnbettmörtel ca. kg/m²:	1,89
Berechnungsgewicht: (ohne Verputz kg/m²)	170
bewertetes Schalldämmmaß; Berechnung lt. Massegesetz Rw : (beidseitig verputzt 2x1,5 cm)	49 dB (unverfüllt)
$\lambda_{10, dry, unit}$ [W/mK]:	0,175
λ_R [W/mK] : unverputzt	0,181
Wärmedurchgangskoeffizient: U [W/m²K] unverputzt	0,64
Wärmedurchlasswiderstand: R [m²K/W] unverputzt	1,38
Druckfestigkeit Hersteller-deklaration :(lt. EN 771-1)	10,0 N/mm²
Druckfestigkeit Nennwert lt. ÖNORMEN 772-1:	fb =11,5 N/mm²

Ausschreibungstext:

Mauerwerk 25 cm dick aus Hochlochziegel (HLZ) mit planparallel geschliffenen Lagerflächen, versetzt mit PIAplan Dünnbettmörtel, Lagerfuge 1mm dick, für Bauteile aller Art.

25 cm HLZ-Mwk., Dünnbettmörtel-System, Lagerfuge 1mm dick.

Ziegelfestigkeitsklasse 5 - 15 N/mm², Wärmedurchlasswiderstand unverputzt min. R ≥ 1,38 m²K/W.
Angebotenes Erzeugnis: PIAplan 25/45 VZ, Martin Pichler, Aschach oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

LO S .....
SO S .....
.....m² EP S ..... S.....

Lieferform

Die PIAplan 25/45 VZ werden foliert und auf Werkspaletten geliefert:

Stk./Pal.:	40
Gewicht/Pal. ca. kg:	942

Ergänzung

PIAplan Anfänger 25 cm

Kalkulation

Arbeitszeit ca. 0,45 Std./m²

Änderungen bleiben dem technischen Fortschritt vorbehalten. Aktuelle Daten senden wir Ihnen gerne zu.

Für weitere technische Informationen zu diesem und anderen Produkten stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 07273/6405-0 zur Verfügung.

Stand: 1. Februar 2021

PICHLER ASCHACH
TEL 07273 / 64050
e-mail:office@pichlerziegel.at